


# Disque BLANC B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
0150999	152 mm – 06''	carton de 5 disques	La performance du disque B.M., c'est : - <b>Une construction « open-weave »</b> des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - <b>Des fibres durables</b> : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - <b>Une liaison des fibres haut de gamme</b> : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - <b>Des particules abrasives extra larges</b> : efficacité optimale. - <b>Un aérodynamisme</b> très étudié : finition uniforme et de qualité.
0151000	165 mm – 6.5''	carton de 5 disques	
0151001	180 mm – 07''	carton de 5 disques	
0151002	203 mm – 08''	carton de 5 disques	
0151003	230 mm – 09''	carton de 5 disques	
0151005	254 mm – 10''	carton de 5 disques	
0151007	280 mm – 11'	carton de 5 disques	
0151009	305 mm – 12''	carton de 5 disques	
0151011	330 mm – 13''	carton de 5 disques	
0151035	356 mm – 14''	carton de 5 disques	
0151059	381 mm – 15''	carton de 5 disques	
0151073	406 mm – 16''	carton de 5 disques	
0151097	432 mm – 17''	carton de 5 disques	
0151110	457 mm – 18''	carton de 5 disques	
0151134	483 mm – 19''	carton de 5 disques	
0151158	508 mm – 20''	carton de 5 disques	
0151172	533 mm – 21''	carton de 5 disques	
0151174	559 mm – 22''	carton de 5 disques	
0151178	584 mm – 23''	carton de 5 disques	
0151180	610 mm – 24''	carton de 5 disques	
0151182	685 mm – 27''	carton de 5 disques	
0151184	711 mm – 28''	carton de 5 disques	
0045034 PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques	 <p>Photo non contractuelle</p> <p><b>Conseil</b> : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.</p>
0040794 PAD ECO	16 * 9.5 * 2 cm	carton 25 disques	

## Le disque blanc s'utilise :

- Pour le lustrage et le polissage
- assurance d'un éclat brillant
- Sur sol à sec ou par pulvérisation.

Données	Techniques	Produits
<b>Description :</b>	fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant blanc est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
<b>Sol :</b>	sol propre, sol protégé, sol thermoplastique.	
<b>Compatibilité :</b>	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
<b>Vitesse :</b>	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
<b>Nettoyage :</b>	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
<b>Résistance :</b>	72 +/-15% LBS/inch <sup>2</sup> (soit environ 5.06 kg/cm <sup>2</sup> )	
<b>Abrasivité :</b>	10% +/- 15%	<b>Grammage :</b> 875 gr/m <sup>2</sup> +/-15%
<b>Grain :</b>	grain minéral	<b>Epaisseur :</b> 25 mm +/- 3 mm



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : [gouble.boussemart@orange.fr](mailto:gouble.boussemart@orange.fr)

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948